




избегайте пересечения линий,
лишних графических элементов.
(сравните в каркасном виде)



минимальная толщина всех линий
при технологии штамп \ литье,
должна быть равна 0.19 мм



при технологии штамп \ эпона \ литье,
все эмали должны быть заключены
в рамки металла.



металлические рамки между эмелями,
должны быть показаны как объекты,
а не как контуры.



все цвета эмелей в документе должны
быть в цветовой палитре Solid Coated.
исключение: черный и белый цвета.



литье с вырубкой: минимальная
толщина вырубки и вырубных
элементов 1,2мм.

Если увеличить элементы нельзя,
нужно соединить их нижним уровнем



штамп с вырубкой: минимальная
толщина вырубки и вырубных
элементов 2 мм.

Важно соблюдать толщину линий.